



FICHA TECNICA: LITOPHONE

ESTADO FISICO	SOLIDO FINAMENTE DIVIDIDO
COLOR	BLANCO
BaSo4	87.8%
ZnS	15.8%
CONTENIDO SILICE	1% Máx.
SALES SOLUBLES EN H2O	0.23%
H2O	0.3%
GRANULOMETRIA	M-200 - 0% DE RETENIDO M-325 - 0.5% DE RETENIDO

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda, Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Telefonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422

www.ameripolchemical.com

E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286

