



OXIDO DE MAGNESIO FINO

ESPECIFICACIONES

ELEMENTO	ESPECIFICACION			VALOR TIPICO
MgO	80.00 %	MIN.		83.50 %
Mg	48.00 %	MIN.		53.50 %
SiO₂	2.00 %	MAX.		1.60 %
Al₂O₃	8.00 %	MAX.		7.20 %
CaO	3.00 %	MAX.		1.75 %
Fe₂O₃	2.5 %	MAX.		2.10 %
K₂O	1.5 %	MAX.		0.90 %
PERDIDA POR CALCINACIÓN	2.0 %	MAX.		1.60 %
OTROS	4.0 %	MAX.		1.50 %
% RETENIDO MALLA 20	8 %	MAX.		5.00 %

APARIENCIA:

POLVO DE COLOR CAFÉ CLARO

PRESENTACIÓN :

SACO DE POLIPROPILENO CON 50 KG.
NETOS

Oficina

Av. Neptuno No.33
Col. Arcos de la Hacienda. Cuautitlán Izcalli, EdoMex. C.P. 54730
Teléfonos: 52+ 555896-4534 / 555889-4446 / 555889-4422

www.ameripolchemical.com

E-mail: direccion@ameripolchemical.com.mx

almacen y planta

A.V uno norte No.15
Bodega 1C Parque industrial Cartagena
Tultitlan Edo. De Mexico
C.P. 54934 Tel. 58882286

